

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Gebrauchsfertig - nur mit Wasser anzumischen
- Gute Fließeigenschaften
- Hohe Anfangs- und Endfestigkeiten
- Quellfähig und schwindkompensiert
- Hohe Haftzugfestigkeit an sachgemäß vorbehandelten Beton- und Mauerwerksflächen
- Chloridfrei
- Wasserundurchlässig nach DIN EN 12390-8
- Sehr hoher Frost-Tausalz-Widerstand nach CDF-Verfahren (Abwitterung 498 g/m<sup>2</sup>, 56 FTW)
- Nicht brennbar nach EN 13501 - Baustoffklasse A1
- DGNB-registriert (Registrierungscode: T24SS6)
- Zugelassen als Vergussmörtel nach VeBMR-RiLi des DAfStB
- Zertifiziert als Verankerungsprodukt nach DIN EN 1504-6

### ANWENDUNGSGEBIETE

- Zum Unterguss/Verguss von Präzisionsmaschinen, Maschinenfundamenten, Brückenauflegern, Kranbahnschienen, Turbinen, Motoren, Stahlkonstruktionen
- Zum Vergießen von Befestigungsbolzen, Stahlbauteilen in Beton, starren Fugen zwischen Fertigteilen zwischen Fertigteilen und Ortbeton
- Anwendbar gemäß EN 206 in den Expositionsklassen XO, XC 1-4; XD 1-3; XS 1-3; XA 1-3 und XF 1-4
- Anwendbar in den Feuchtigkeitsklassen infolge Alkali-Kieselsäure-Reaktion WO, WF, WA

### VERARBEITUNGSHINWEISE

**Untergrundvorbereitung:** Bitte die Hinweise im Merkblatt „Allgemeine Verarbeitungshinweise für hydraulisch abbindende Vergussbeton und Vergussmörtel“ beachten.

**Mischen:** Bitte die Hinweise im Merkblatt „Allgemeine Verarbeitungshinweise für hydraulisch abbindende Vergussbeton und Vergussmörtel“ beachten.

**Einbau:** Bitte die Hinweise im Merkblatt „Allgemeine Verarbeitungshinweise für hydraulisch abbindende Vergussbeton und Vergussmörtel“ beachten.

**Hinweise:** Emckrete 60 EF besitzt ausgezeichnete Hafteigenschaften bei sachgemäß vorbehandelten Untergründen. Der Einsatz von Haftbrücken, insbesondere auf Basis von Reaktionskunststoffen ist nicht zulässig.

Mit geeigneten Maschinen ist Emckrete 60 EF pumpbar. Bitte fordern Sie unsere Beratung an.

**Nachbehandlung:** Bitte die Hinweise im Merkblatt „Allgemeine Verarbeitungshinweise für hydraulisch abbindende Vergussbeton und Vergussmörtel“ beachten.

## TECHNISCHE WERTE & PRODUKTMERKMALE

Kenngroße	Einheit	Wert	Bemerkungen	
Verarbeitungszeit	Minuten	ca. 60	bei 5° C	
		ca. 90	bei 20° C	
		ca. 75	bei 35° C	
Verarbeitungsbedingungen	°C	> 5 < 35	Luft-, Untergrund- und Materialtemperatur	
Verbrauch	kg/dm <sup>3</sup>	2,01		
Größtkorn	mm	1,2		
Druckfestigkeit (Luftlagerung)	N/mm <sup>2</sup>			
		24 h	34	
		7 d	70	
		28 d	81	
Biegezugfestigkeit (Luftlagerung)	N/mm <sup>2</sup>			
		24 h	6,6	bestimmt am Prisma (mm) 40 x 40 x 160
		7 d	8,8	bestimmt am Prisma (mm) 40 x 40 x 160
		28 d	10,6	bestimmt am Prisma (mm) 40 x 40 x 160
Frost-Tausalz widerstand	g/m <sup>2</sup>	498	Abwitterung, 56 FTW nach CDF	
Nassrohdichte	kg/dm <sup>3</sup>	2,26		
Vergusshöhe	mm	≥ 5		
		≤ 25		
Wasserzugabe	l	3 - 3,25		
Fließmaßklasse		f1	550 - 640 mm	
Quellmaß	%	> 0,1		
Schwindklasse		SKVM II	$\epsilon_{s,m,91} \leq 1,2 \text{ ‰}$	
Frühfestigkeitsklasse		B	$\geq 25 \text{ N/mm}^2 < 40 \text{ N/mm}^2$	
Druckfestigkeitsklasse	N/mm <sup>2</sup>	C55/67		

Alle technischen Kennwerte sind Laborwerte und bei 21°C ±2°C und 50% rel. Luftfeuchte ermittelt.

Lieferform	25 kg Sack, 1 Palette (40 Säcke à 25 kg)
Eigenüberwachung	DIN EN ISO 9001
Lagerung	In nicht angebrochener Originalverpackung bei trockener und kühler Lagerung 12 Monate lagerfähig.
Gebindeentsorgung	Einweggebinde restlos entleeren. Beachten Sie hierzu unser Informationsblatt "Rücknahme restentleerter Transport- und Verkaufsverpackungen". Dieses senden wir Ihnen auf Wunsch gerne zu.
Form	pulverförmig

### Sicherheitshinweise

Bitte beachten Sie die Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge auf den Etiketten und den Sicherheitsdatenblättern. GISCODE: ZP1

**Anmerkung:** Die in diesem Datenblatt gemachten Angaben erfolgen aufgrund unserer Erfahrungen nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie sind auf die jeweiligen Bauobjekte, Verwendungszwecke und die besonderen örtlichen Beanspruchungen abzustimmen. Die von der Standardanwendung abweichenden Objektgegebenheiten sind vorab vom Planer zu überprüfen und bedürfen der Einzelfreigabe. Die technische Beratung der Fachberater der MC ersetzt nicht die planerische Aufarbeitung der Bauwerkshistorie. Dies vorausgesetzt, haften wir für die Richtigkeit dieser Angaben im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen. Von den Angaben unserer Datenblätter abweichende Empfehlungen unserer Mitarbeiter sind für uns nur verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. In jedem Fall sind die allgemein anerkannten Regeln der Technik einzuhalten. Die in diesem technischen Datenblatt aufgeführten Angaben sind gültig für das Produkt, welches von der in der Fußzeile aufgeführten Ländergesellschaft ausgeliefert wurde. Es ist zu beachten, dass Angaben in anderen Ländern davon abweichen können. Beachten Sie jeweils die im Ausland gültigen Produktdatenblätter. Es gilt das jeweils neueste technische Datenblatt, das Ausgabedatum in der Fußzeile ist zu beachten. Alle vorangegangenen Ausgaben sind ungültig und dürfen nicht mehr verwendet werden. Die neueste Fassung kann von uns angefordert oder im Internet abgerufen werden. [2300019089]