MC-CarbonFiber Lamella S

In Schlitze geklebte Kohlefaserlamellen
für die Bauteilverstärkung

BE SURE. BUILD SURE.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Laminate auf Basis einer Epoxidharzmatrix, verstärkt mit unidirektionalen Carbonfasern
- Hohe Zugfestigkeit, geringes Gewicht, kleiner Querschnitt
- Leichte Verarbeitung und hohe Wirtschaftlichkeit
- Einbaufertiger Anlieferungszustand durch Schutzfolie auf den Klebeflächen
- Keine zusätzliche Reinigung erforderlich
- Kein zusätzlicher UV-Schutz für MC-CarbonFiber Lamella notwendig
- Optimierte Ausnutzung mechanischer Kennwerte durch alternative Typen/Qualitäten

ANWENDUNGSGEBIETE

- Nachträgliche Verstärkung von Bauteilen aus Stahlbeton, Spannbeton, Mauerwerk und Holz
- Erhöhung und Wiederherstellung der Tragfähigkeit und/oder Gebrauchstauglichkeit
- Reduzierung der Bauteilverformung und nachträgliche Rissweitenbeschränkung
- Innen- und Außenbereiche von Neubau- und Bestandsbauwerken

VERARBEITUNGSHINWEISE

Voruntersuchung: Vor Bauausführung muss der Ist-Zustand der zu verstärkenden Bauteile ermittelt und die Anwendungsvoraussetzungen für das Verfahren gemäß allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt) überprüft werden.

Bemessung: Die Bemessung erfolgt nach der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung des DIBt oder einem anerkannten statischen Nachweis autori-sierter Institute für das jeweilige Bauwerk.

Bauausführung: Die Ausführung und Überwachung der Klebearbeiten erfolgt nach der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung. Die Arbeiten dürfen nur von Betrieben ausgeführt werden, die ihre Eignung nachgewiesen haben. Die Bauausführung erfolgt durch Fachkräfte mit SIVV-Schein, die einen zusätzlichen Eignungsnachweis für die Bauwerksverstärkung bei einem vom DIBt zertifizierten Institut erworben haben.

Untergrundvorbereitung: Der zu verstärkende Betonuntergrund muss tragfähig und trocken (≤ 6 M.-%) sein. Abhängig von der vorhandenen Betondeckung ist ggf. eine Egalisierung/Reprofilierung der Bauteiloberfläche erforderlich. Die Schlitze in der Bauteiloberfläche müssen trocken und frei von Fremdstoffen sein, bevor der Klebstoff eingebracht wird.

Verarbeitung: Die Lamellen dürfen nicht abgekantet oder scharfen Querpressungen ausgesetzt werden. Sie können auf der Baustelle passend geschnitten werden. Die MC-CarbonFiber Lamella S ist mit einer Abreißfolie ausgestattet. Diese wird unmittelbar vor dem Einbau der Lamellen abgezogen. Das mittige Eindrücken der Lamellen darf nur während der Verarbeitungszeit des noch frischen Klebstoffs erfolgen.

Qualitätssicherung: Die Herstellung der Lamellen untersteht einer werkseigenen Produktionskontrolle sowie einer Fremdüberwachung.

MC-Bauchemie Müller GmbH & Co. KG
Am Kruppwald 1-8 · 46238 Bottrop
Tel. +49 (0) 2041-101 0 · Fax: +49 (0) 2041-101 400
info@mc-bauchemie.de · www.mc-bauchemie.de

TECHNISCHE WERTE & PRODUKTMERKMALE

Kenngröße	Einheit	Wert	Bemerkungen
Typ	-	160/2800	Epoxidharz-Matrix
Dichte	kg/dm³	1,6	
Zugfestigkeit	N/mm²	≥ 2.950	
E-Modul (charakteristisch)	N/mm²	≥ 167.000	
E-Modul (Mittelwert)	N/mm²	≥ 173.000	
Bruchdehnung	%	≥ 1,67	
Fasergehalt	Vol.-%	68	
Standardprofile (Breite/Dicke)	mm/mm	15/2,5 20/3,0	
Rollenlänge	m	150	
Mindestbiegerollendurchmesser	m	0,9	

Farbton	schwarz
Vorbereitung	MC-CarbonFiber Lamella ist beidseitig mit einer Schutzfolie ausgestattet., Schutzfolie vor der Verarbeitung abziehen.
Systemprodukte	MC-CarboSolid 1280 / Duromerklebstoff, MC-CarboSolid 1000 BC / Haftbrücke für Ausgleichsmörtel, MC-CarboSolid 1000 / Ausgleichsmörtel, Colusal VL / Korrosionsschutzprimer
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (DIBt, Berlin)	Z-36.12-90

Anmerkung: Die in diesem Datenblatt gemachten Angaben erfolgen aufgrund unserer Erfahrungen nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie sind auf die jeweiligen Bauobjekte, Verwendungszwecke und die besonderen örtlichen Beanspruchungen abzustimmen. Die von der Standardanwendung abweichenden Objektgegebenheiten sind vorab vom Planer zu überprüfen und bedürfen der Einzelfreigabe. Die technische Beratung der Fachberater der MC ersetzt nicht die planerische Aufarbeitung der Bauwerkshistorie. Dies vorausgesetzt, haften wir für die Richtigkeit dieser Angaben im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen. Von den Angaben unserer Datenblätter abweichende Empfehlungen unserer Mitarbeiter sind für uns nur verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. In jedem Fall sind die allgemein anerkannten Regeln der Technik einzuhalten. Die in diesem technischen Datenblatt aufgeführten Angaben sind gültig für das Produkt, welches von der in der Fußzeile aufgeführten Ländergesellschaft ausgeliefert wurde. Es ist zu beachten, dass Angaben in anderen Ländern davon abweichen können. Beachten Sie jeweils die im Ausland gültigen Produktdatenblätter. Es gilt das jeweils neueste technische Datenblatt, das Ausgabedatum in der Fußzeile ist zu beachten. Alle vorangegangenen Ausgaben sind ungültig und dürfen nicht mehr verwendet werden. Die neueste Fassung kann von uns angefordert oder im Internet abgerufen werden. [2300015533]

MC-Bauchemie Müller GmbH & Co. KG
Am Kruppwald 1-8 · 46238 Bottrop
Tel. +49 (0) 2041-101 0 · Fax: +49 (0) 2041-101 400
info@mc-bauchemie.de · www.mc-bauchemie.de

TECHNISCHE WERTE & PRODUKTMERKMALE

Kenngröße	Einheit	Wert	Bemerkungen
Typ	-	200/3000	Epoxidharz-Matrix
Dichte	kg/dm³	1,6	
Zugfestigkeit	N/mm²	≥ 2.950	
E-Modul (charakteristisch)	N/mm²	≥ 200.000	
E-Modul (Mittelwert)	N/mm²	≥ 220.000	
Bruchdehnung	%	≥ 1,3	
Fasergehalt	Vol.-%	≥ 68	
Standardprofile (Breite/Dicke)	mm/mm	15/2,5 20/3,0	
Rollenlänge	m	250	
Mindestbiegerollendurchmesser	m	0,9	

Farbton	schwarz
Vorbereitung	MC-CarbonFiber Lamella ist beidseitig mit einer Schutzfolie ausgestattet., Schutzfolie vor der Verarbeitung abziehen.
Systemprodukte	MC-CarboSolid 1280 / Duromerklebstoff, MC-CarboSolid 1000 BC / Haftbrücke für Ausgleichsmörtel, MC-CarboSolid 1000 / Ausgleichsmörtel, Colusal VL / Korrosionsschutzprimer
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (DIBt, Berlin)	Z-36.12-90

Anmerkung: Die in diesem Datenblatt gemachten Angaben erfolgen aufgrund unserer Erfahrungen nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie sind auf die jeweiligen Bauobjekte, Verwendungszwecke und die besonderen örtlichen Beanspruchungen abzustimmen. Die von der Standardanwendung abweichenden Objektgegebenheiten sind vorab vom Planer zu überprüfen und bedürfen der Einzelfreigabe. Die technische Beratung der Fachberater der MC ersetzt nicht die planerische Aufarbeitung der Bauwerkshistorie. Dies vorausgesetzt, haften wir für die Richtigkeit dieser Angaben im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen. Von den Angaben unserer Datenblätter abweichende Empfehlungen unserer Mitarbeiter sind für uns nur verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. In jedem Fall sind die allgemein anerkannten Regeln der Technik einzuhalten. Die in diesem technischen Datenblatt aufgeführten Angaben sind gültig für das Produkt, welches von der in der Fußzeile aufgeführten Ländergesellschaft ausgeliefert wurde. Es ist zu beachten, dass Angaben in anderen Ländern davon abweichen können. Beachten Sie jeweils die im Ausland gültigen Produktdatenblätter. Es gilt das jeweils neueste technische Datenblatt, das Ausgabedatum in der Fußzeile ist zu beachten. Alle vorangegangenen Ausgaben sind ungültig und dürfen nicht mehr verwendet werden. Die neueste Fassung kann von uns angefordert oder im Internet abgerufen werden. [2300015533]

MC-Bauchemie Müller GmbH & Co. KG
Am Kruppwald 1-8 · 46238 Bottrop
Tel. +49 (0) 2041-101 0 · Fax: +49 (0) 2041-101 400
info@mc-bauchemie.de · www.mc-bauchemie.de