MC-Estrifan D

Wässrige, zweikomponentige Epoxidharzversiegelung



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Epoxidharzbasis
- Zweikomponentig
- Wasserdispergiert
- Lösungsmittelfrei
- Beständig gegen mechanische Belastung
- Beständig gegen Chemikalieneinwirkung wie z. B. Wasserbelastung, verdünnte Laugen und Säuren, Öl und Benzin
- Haftet auch auf leicht feuchten (ohne sichtbare Nässe), mineralischen Untergründen

ANWENDUNGSGEBIETE

- Transparentes Versiegeln von Zementestrichen (Sichtestriche)
- Farbiger Anstrich von Estrich- und Betonböden
- Versiegeln von Estrich- und Betonböden im Industriebereich

VERARBEITUNGSHINWEISE

Untergrundvorbereitung: Siehe Merkblatt "Untergrund und Untergrundvor- behandlung zementgebundener Estriche" und zum Beiarbeiten von Ausbruchstellen, Poren und Lunkern das Merkblatt "Allgemeine Anwendungs- hinweise für MC-Estrifan-Epoxidharze".

Mischen: Siehe Merkblatt "Allgemeine Anwendungshinweise für MC-Estrifan-Epoxidharze".

Verlegung: Bei der Anwendung als Grundierung oder Versiegelung auf mineralischen Untergründen ist MC-Estrifan D transparent zu rollen. Der farbige Anstrich der grundierten Flächen erfolgt durch den zweifachen Auftrag von MC-Estrifan D farbig.

MC-Estrifan D farbig kann mit der Rolle, Pinsel oder Airless-Spritzgeräten aufgebracht werden. MC-Estrifan D darf kein Wasser zugegeben wer- den.

Das Ende der Verarbeitungszeit ist nicht durch eine Viskositätserhöhung des Materials erkennbar. Daher darf MC-Estrifan D nach Überschreiten der angegebenen Verarbeitungszeit nicht mehr verwendet werden!

Zur einwandfreien Aushärtung ist eine Untergrund- und Lufttemperatur von mindestens 10 °C und eine relative Luftfeuchtigkeit von unter 85 % not- wendig. Um eine ausreichende Erhärtung zu gewährleisten, ist ein geregelter Luftwechsel erfor- derlich. Die Wartezeit zwischen den Arbeitsgän- gen beim Auftrag von MC-Estrifan D darf 48 Stunden bei + 20 °C nicht überschreiten.

Hinweise: Die Verbrauchsmengen, Verarbeitungszeiten und alle technischen Eigenschaften sind stark tempe- ratur- und objektabhängig. Die weiteren Hinweise des Merkblattes "Allgemeine Anwendungshinweise für MC-Estrifan-Epoxidharze" sind zu beachten.

Chemische Beanspruchung und Lichteinwirkung können zu Farbtonveränderungen führen, die in der Regel die Gebrauchstauglichkeit nicht beein- trächtigen. Chemisch und mechanisch bean- spruchte Flächen unterliegen einem nutzungsbe- dingten Verschleiß. Regelmäßige Kontrolle und laufende Wartung werden empfohlen.

Bitte beachten Sie zur Verarbeitung und Umgang mit MC-Estrifan D die Hinweise des Gebindeetikettes und das Sicherheitsdatenblatt!

TECHNISCHE WERTE & PRODUKTMERKMALE

Kenngröße	Einheit	Wert	Bemerkungen
Mischungsverhältnis	Masseteile	3:1	Stammkomponente : Härterkomponente
Dichte	g/cm³	ca. 1,03	transparent
	kg/dm³	ca. 1,35	farbig
Verarbeitungszeit	Minuten	ca. 120	bei 20° C und 50 % rel. Luftfeuchte
Verarbeitungsbedingungen	°C	≥ 10 ≤ 30	Luft- und Untergrundtemperatur
	%	≤ 85	rel. Luftfeuchte
	K	> 3	über Taupunkt
Trocknungszeit	Stunden	ca. 16	begehbar
	Tagen	ca. 7	voll belastbar
			bei 20° C und 65 % rel. Luftfeuchte
Verbrauch	g/m²	ca. 200 - 250	transparent
		ca. 250 - 300	farbig
	Alle technischen Kennwerte sind Laborwerte und bei 21°C ±2°C und 50% rel. Luftfeuchte ermittelt.		
Bindemittelbasis	Epoxidharz		
Eigenüberwachung	DIN EN ISO 9001		
Farbton	transparent, hellgrau (trocken), ca. RAL 7032		
Lieferform	MC-Estrifan D transparent 10 kg Gebindepaar		
	(30 kg Gebindepaare auf Anfrage)		
	MC-Estrifan D farbig 10 kg Gebindepaar		
Lamanina	(30 kg Gebindepaare auf Anfrage)		
Lagerung	In nicht angebrochener Originalverpackung frostfrei bei kühler (unter 20°C) und trockener Lagerung 12 Monate lagerfähig.		
Gebindeentsorgung	Einweggebinde restlos entleeren. Beachten Sie hierzu unser Informationsblatt "Rücknahme restentleerter Transport- und Verkaufsverpackungen". Dieses senden wir Ihnen auf Wunsch gerne zu.		

Sicherheitshinweise

Bitte beachten Sie die Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge auf den Etiketten und den Sicherheitsdatenblättern. GISCODE: RE30

Anmerkung: Die in diesem Datenblatt gemachten Angaben erfolgen aufgrund unserer Erfahrungen nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie sind auf die jeweiligen Bauobjekte, Verwendungszwecke und die besonderen örtlichen Beanspruchungen abzustimmen. Die von der Standardanwendung abweichenden Objektgegebenheiten sind vorab vom Planer zu überprüfen und bedürfen der Einzelfreigabe. Die technische Beratung der Fachberater der MC ersetzt nicht die planerische Aufarbeitung der Bauwerkshistorie. Dies vorausgesetzt, haften wir für die Richtigkeit dieser Angaben im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen. Von den Angaben unserer Datenblätter abweichende Empfehlungen unserer Mitarbeiter sind für uns nur verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. In jedem Fall sind die allgemein anerkannten Regeln der Technik einzuhalten. Die in diesem technischen Datenblatt aufgeführten Angaben sind gültig für das Produkt, welches von der in der Fußzeile aufgeführten Ländergesellschaft ausgeliefert wurde. Es ist zu beachten, dass Angaben in anderen Ländern davon abweichen können. Beachten Sie jeweils die im Ausland gültigen Produktdatenblätter. Es gilt das jeweils neueste technische Datenblatt, das Ausgabedatum in der Fußzeile ist zu beachten. Alle vorangegangenen Ausgaben sind ungültig und dürfen nicht mehr verwendet werden. Die neueste Fassung kann von uns angefordert oder im Internet abgerufen werden. [2300018829]