MC-Floor Tex

Thermisch fixiertes, genadeltes Polyestervlies mit hoher Flexibilität und Reißfestigkeit

BE SURE. BUILD SURE.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Hohe Flexibilität
- Gute Reißfestigkeit in Längs- und Querrichtung
- Hervorragend Durchtränkbarkeit
- Flächengewicht 110 g/m² bei einer Dicke von 0,8 mm
- Polyestervliesgewebe mit materialverstärkenden und rissüberbrückenden Eigenschaften

ANWENDUNGSGEBIETE

- Schnelle und sichere Abdichtung von Anschlüssen, Einbauteilen und Durchdringungen
- Rissüberbrückende Armierung für flexible Kunstharzbeschichtungen

VERARBEITUNGSHINWEISE

Anwendung: Das MC-Floor Tex dient zur Verstärkung flexibler Kunstharzbeschichtungs-Systeme, wie beispielsweise dem Abdichtungssystem MC-DUR TopSpeed flex plus. Mit dem MC-Floor Tex werden Übergänge zu angrenzenden Bauteilen (z.B. Boden-Wand-Anschlüsse, Schrammborde, Durchdringungen, Entwässerungsrinnen, etc.) sicher und dicht angeschlossen.

Untergrundvorbereitung: Lose Teile, Altanstriche, Staub, Schmutz, u. ä. sind vollständig zu entfernen. Der Untergrund muss frostfrei, tragfähig und frei von haftungsmindern- den Bestandteilen sein. Grate und scharfkantige Unebenheiten müssen entfernt werden.

Applikation: Das Gewebevlies wird falten- und blasenfrei in die frische Dichtungsschicht eingelegt und vorsichtig mit einer trockenen Lammfellrolle eingerollt. Anschließend wird das Gewebevlies mit einer zweiten Lage der Dichtungsschicht überarbeitet.

Besondere Hinweise: Bei der Verwendung des MC-Floor Tex Vliesgewebes, als Armierung in flexiblen Abdichtungs- und OS-Systemen, sind die entsprechenden Angaben zur Ausführung, sowie die Leistungsverzeichnisse zu beachten.

MC-Bauchemie Müller GmbH & Co. KG
Am Kruppwald 1-8 · 46238 Bottrop
Tel. +49 (0) 2041-101 0 · Fax: +49 (0) 2041-101 400
info@mc-bauchemie.de · www.mc-bauchemie.de

TECHNISCHE WERTE & PRODUKTMERKMALE

Kenngröße	Einheit	Wert	Bemerkungen
Gewicht	g/m²	110	
Stärke	mm	0,8	
Zugfestigkeit	daN	ca. 25	längs bei 10 cm
		ca. 26	quer bei 10 cm
	Alle technischen Kennwerte sind Laborwerte und bei 21°C ±2°C und 50% rel. Luftfeuchte ermittelt.		

Farbton	weiß
Lieferform	Breite: 15, 20, 30 oder 100 cm Lange: 50 m Rolle
Lagerung	In nicht angebrochener Originalverpackung frostfrei bei kühler (unter 20°C) und trockener Lagerung 36 Monate lagerfähig.
Gebindeentsorgung	Einweggebinde restlos entleeren. Beachten Sie hierzu unser Informationsblatt "Rücknahme restentleerter Transport- und Verkaufsverpackungen". Dieses senden wir Ihnen auf Wunsch gerne zu.

Sicherheitshinweise
Bitte beachten Sie die Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge auf den Etiketten und den Sicherheitsdatenblättern.

Anmerkung: Die in diesem Datenblatt gemachten Angaben erfolgen aufgrund unserer Erfahrungen nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie sind auf die jeweiligen Bauobjekte, Verwendungszwecke und die besonderen örtlichen Beanspruchungen abzustimmen. Die von der Standardanwendung abweichenden Objektgegebenheiten sind vorab vom Planer zu überprüfen und bedürfen der Einzelfreigabe. Die technische Beratung der Fachberater der MC ersetzt nicht die planerische Aufarbeitung der Bauwerkshistorie. Dies vorausgesetzt, haften wir für die Richtigkeit dieser Angaben im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen. Von den Angaben unserer Datenblätter abweichende Empfehlungen unserer Mitarbeiter sind für uns nur verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. In jedem Fall sind die allgemein anerkannten Regeln der Technik einzuhalten. Die in diesem technischen Datenblatt aufgeführten Angaben sind gültig für das Produkt, welches von der in der Fußzeile aufgeführten Ländergesellschaft ausgeliefert wurde. Es ist zu beachten, dass Angaben in anderen Ländern davon abweichen können. Beachten Sie jeweils die im Ausland gültigen Produktdatenblätter. Es gilt das jeweils neueste technische Datenblatt, das Ausgabedatum in der Fußzeile ist zu beachten. Alle vorangegangenen Ausgaben sind ungültig und dürfen nicht mehr verwendet werden. Die neueste Fassung kann von uns angefordert oder im Internet abgerufen werden. [2300015194]

MC-Bauchemie Müller GmbH & Co. KG
Am Kruppwald 1-8 · 46238 Bottrop
Tel. +49 (0) 2041-101 0 · Fax: +49 (0) 2041-101 400
info@mc-bauchemie.de · www.mc-bauchemie.de