

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Zweikomponentiger Mörtel auf Spezial-Acrylatbasis
- Sehr hohe Früh- und Endfestigkeiten
- Hochverschleißfest
- Wasserundurchlässig, geprüfte Wassereindringtiefe unter Druck nach DIN EN 12390-8
- Extrem hoher Frost-Tausalz-Widerstand nach CDF-Verfahren (Abwitterung 44,8 g/m<sup>2</sup>, 28 FTW)
- Verarbeitbar bei Minustemperaturen
- Konsistenzregulierung durch variable Mischungsverhältnisse
- Zertifiziert als Kunstharzmörtel nach DIN EN 13813
- Zertifiziert als Oberflächenschutzprodukt nach DIN EN 1504-2

## ANWENDUNGSGEBIETE

- Reparaturmörtel für gröbere partielle Ausbrüche bis zu 2 m<sup>2</sup>
- Zum Verfüllen von Ankerlöchern und Vergießen von Pfosten
- Zum Befestigen ausgerissener Transporthülsen an Betonfertigteilen
- Für Reparaturarbeiten an Betonböden, Treppenstufen, Schrammborden, Bahnsteigkanten
- Zum Ausbessern von Ecken- und Kantenabbrüchen an Betonfertigteilen
- Zum Bearbeiten von Kiesnestern und Lunkern im Beton
- Reprofilierung von Kranbahnschienen und Maschinenfundamenten
- Zum Herstellen von Kunststoffmörteln

## VERARBEITUNGSHINWEISE

**Untergrundvorbereitung:** Der zementgebundene Untergrund muss mindestens 14 Tage alt, trocken und frei sein von haftungsmindernden Substanzen (z. B. Schalöl, Staub, lose Teile, etc.). Bei Minustemperaturen muss der Untergrund aufgetaut und getrocknet werden. Die Oberflächenzugfestigkeiten des Untergrundes müssen den einschlägigen technischen Regelwerken entsprechen. Siehe Merkblatt "Allgemeine Verarbeitungshinweise für Reparoxyd Polymermörtel".

**Grundierung:** Als Grundierung wird der zweikomponentige Reparoxyd Primer eingesetzt. Anschließend wird Reparoxyd WG frisch-in-frisch nach ca. 0,5 Std. (bei 20°C) eingebaut.

**Mischen:** Die zwei aufeinander abgestimmten Pulver- und Flüssigkomponenten von Reparoxyd WG sind mit einem langsam laufenden Rührwerk zu einer homogenen, klumpenfreien Masse anzurühren.

Die Zugabemenge der Flüssigkomponente in einer bestimmten Bandbreite variiert werden, um die jeweils gewünschte Verarbeitungskonsistenz des Mörtels zu erzielen.

Reparoxyd WG kann je nach Anwendungszweck mit Kelle, Glätter oder Fugeisen verarbeitet werden.

**Hinweise:** Durch die niedrige Siedetemperatur der Reaktionslösung entsteht ein erhöhter Dampfdruck. In geschlossenen Räumen muss daher für eine gute Belüftung gesorgt werden!

Außerdem ist darauf zu achten, dass Zündquellen von der Arbeitsstelle ferngehalten werden. Die Sicherheitsbestimmungen für den Umgang mit feuergefährlichen Gütern sind zu beachten.

## TECHNISCHE WERTE & PRODUKTMERKMALE

Kenngroße	Einheit	Wert	Bemerkungen
Größtkorn	mm	ca. 2	
Dichte	g/cm <sup>3</sup>	ca. 2,2	
Mischungsverhältnis	Gewichtsteile	ca. 100 : 10 ca. 100 : 12	Pulverkomponente : Flüssigkeit spachtelfähige Konsistenz gießfähige Konsistenz
Auffüllung mit Sand	Masseteile	1 : 0,4	Mischung : Sand (feuergetrocknet, 4-6 mm)
Verarbeitungszeit	Minuten	ca. 12 ca. 18 ca. 30	bei 20° C bei 0° C bei -10°C
Verarbeitungsbedingungen	°C	≥ -10 ≤ 25 > 5 < 25	Luft- und Untergrundtemperatur Materialtemperatur
	%	≤ 85	rel. Luftfeuchte
	K	> 3	über Taupunkt
Verbrauch	kg/m <sup>2</sup>	2,2	je mm Schichtdicke
Biegezugfestigkeit	N/mm <sup>2</sup>		
2 h		ca. 25	
24 h		ca. 27	Endwert
Druckfestigkeit	N/mm <sup>2</sup>		
2 h		ca. 55	
24 h		ca. 61	Endwert
Belastbar nach (mechanisch)	Minuten	ca. 45 ca. 125 ca. 300	bei 20° C bei 0° C bei -10°C
Schichtdicke	mm	40	maximale Schichtdicke je Arbeitsgang
Feldgröße	m <sup>2</sup>	2	
Wassereindringtiefe	mm	ca. 10	bei 5 bar Druck, gemäß DIN EN 12390-8
Temperaturbeständigkeit	°C	< 50	bei oberflächlicher Hitze trockene und feuchte Hitze

Alle technischen Kennwerte sind Laborwerte und bei 21°C ±2°C und 50% rel. Luftfeuchte ermittelt.

Form	pulverförmig
Systemprodukte	Reparoxyd Primer
Temperaturwechselbeständig	ja
Werkseigene Produktionskontrolle	DIN EN ISO 9001
Gerätereinigungsmittel	MC-Reinigungsmittel U
Lieferform	16,85 kg Eimer, 1 Palette (24 x 16,85 kg Eimer)
Eigenüberwachung	DIN EN ISO 9001
Lagerung	In nicht angebrochener Originalverpackung frostfrei bei kühlere (unter 20°C) und trockener Lagerung 6 Monate lagerfähig.
Gebindeentsorgung	Einweggebinde restlos entleeren. Beachten Sie hierzu unser Informationsblatt "Rücknahme restentleerter Transport- und Verkaufsverpackungen". Dieses senden wir Ihnen auf Wunsch gerne zu.

### Sicherheitshinweise

Bitte beachten Sie die Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge auf den Etiketten und den Sicherheitsdatenblättern. GISCODE: RMA20

**Anmerkung:** Die in diesem Datenblatt gemachten Angaben erfolgen aufgrund unserer Erfahrungen nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie sind auf die jeweiligen Bauobjekte, Verwendungszwecke und die besonderen örtlichen Beanspruchungen abzustimmen. Die von der Standardanwendung abweichenden Objektgegebenheiten sind vorab vom Planer zu überprüfen und bedürfen der Einzelfreigabe. Die technische Beratung der Fachberater der MC ersetzt nicht die planerische Aufarbeitung der Bauwerks-historie. Dies vorausgesetzt, haften wir für die Richtigkeit dieser Angaben im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen. Von den Angaben unserer Datenblätter abweichende Empfehlungen unserer Mitarbeiter sind für uns nur verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. In jedem Fall sind die allgemein anerkannten Regeln der Technik einzuhalten. Die in diesem technischen Datenblatt aufgeführten Angaben sind gültig für das Produkt, welches von der in der Fußzeile aufgeführten Ländergesell-schaft ausgeliefert wurde. Es ist zu beachten, dass Angaben in anderen Ländern davon abweichen können. Beachten Sie jeweils die im Ausland gültigen Produktdatenblät-ter. Es gilt das jeweils neueste technische Datenblatt, das Ausgabedatum in der Fußzeile ist zu beachten. Alle vorangegangenen Ausgaben sind ungültig und dürfen nicht mehr verwendet werden. Die neueste Fassung kann von uns angefordert oder im Internet abgerufen werden. [2300015449]